

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

STÂLP L.E.A. CENTRIFUGAT DIN BETON ARMAT ȘI PRECOMPRIMAT SCP 10005

COD PRODUS: SCP 10005

Utilizarea preconizată a produsului: Stâlpii SCP 10005 sunt utilizați ca elemente de structură pentru construcția liniilor electrice de joasă tensiune.

Stâlpii L.E.A. sunt utilizați pentru susținerea liniilor electrice aeriene, în conformitate cu normativele și specificațiile tehnice, în zone locuite și în condiții normale de mediu. Utilizarea în condiții climatice și de mediu deosebite impune analizarea condițiilor tehnice de amplasament și modificarea proiectului tehnic în funcție de acestea. La solicitarea clientului, stâlpii pot fi livrați cu beton tratat cu substanțe hidrofobizante, aplicate la exterior sau în masa betonului.


Standard de referință:

SR 2970:2005 (Stâlpi prefabricați din beton armat și precomprimat pentru L.E.A.), SR EN 12843:2005 (Produse prefabricate din beton. Stâlpi), SR EN 13369/2023 (Reguli comune prefabricate din beton).

Producător: SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL Punct Lucru BUZĂU, Str. Transilvaniei nr. 425, Buzău, județul Buzău.

Formă și dimensiuni

DENUMIRE CARACTERISTICI	U/M	Dimensiuni conform proiect	Abateri conform SR 2970/2005 (mm)
Dimensiuni element: - lungime (L)	m	10,00	+/-20
- diametru / grosime perete - bază - vârf	cm	41/8 26/7	+5/-3
Adâncime minimă încastrare (Lf)	m	1,50	-
Poziția liniei de marcare (Lm)	m	4,0	-
Poziția bornelor de legare la pământ (Lp) - C1 - C2 - C3	m	0,10 1,55 8,10	-
Număr țevi (1 direcție) - P1 - P2 - P3 - P4 - P5	cm	10 25 25 25 50	-



Volum beton	mc	0,633	-
Masa stâlp	Kg	1600	+10%/-5%
Toron TBP 12.5	buc.	8 fire	-

Stâlpii L.E.A. SCP 10005 sunt prevăzuți la vârf și la bază cu borne de legare la pământ (împământare) și goluri PVC cu diametrul de 25 mm pentru prinderea consolelor. Stâlpii centrifugați au golul închis în partea superioară pentru a preveni degradarea în timp a betonului și armăturilor.

Proprietăți fizice și mecanice

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA DECLARATĂ
Rezistența la compresiune a betonului la 28 zile (N/mm ²) C 45/55	Min. 55
Rezistența ultimă la tracțiune a oțelului pentru beton armat (N/mm ²) Limita de elasticitate la tracțiune a oțelului pentru beton armat (N/mm ²)	Min. 360 Min. 235
Rezistența ultimă la tracțiune a oțelului pentru beton precomprimat (N/mm ²) Limita convențională de elasticitate de 0,1% a oțelului pentru beton precomprimat (N/mm ²)	Min. 1860 Min. 1710
Rezistența mecanică (prin calcul)	Metoda 3
Durata de viață	Min. 40 ani
Durabilitatea la coroziune	XC4
Moment de exploatare NORMAL (daN//cm ²) - la încovoiere - la torsiune	9077 779
Moment de exploatare REALIZAT (daN//cm ²) - la încovoiere - la torsiune	16624 1494

Instrucțiuni pentru manipulare, depozitare și transport

Manipulare

Manipularea se face mecanizat, cu dispozitive speciale (grindă de manipulare), dotate cu cabluri care se înfășoară în jurul stâlpului centrifugat, conform schemei prevăzute în proiect. Manipularea se face atunci când betonul a atins rezistența de transfer sau decofrare. Nu este admisă manipularea prin târâre, rostogolire sau aruncare.

Depozitare

Depozitarea stâlpilor se face pe platforme plane, orizontale, conform proiectului de execuție și standardului SR 2970:2005, astfel:

- rezemarea stâlpilor centrifugați cu lungimea de 10 m se face la 2,5 m de la vârf și 2 m de la bază;

Numărul stâlpilor de la baza stivei trebuie să fie minim patru bucăți, iar înălțimea stivei nu trebuie să depășească patru rânduri. La suprapunerea rândurilor trebuie avut grijă ca reazemele să fie poziționate în același plan vertical, unele sub altele. Stivele trebuie asigurate lateral, astfel încât stâlpii să nu se rostogolească și să provoace accidente.

Transport

Transportul stâlpilor se face cu mijloace auto, cu vagoane de cale ferată sau alte mijloace adecvate. Stâlpii se așează în mijlocul de transport în condițiile prevăzute la depozitare și asigurate de platformă cu chingi.

Asigurarea stabilității stâlpilor în mijlocul de transport și în timpul transportului trebuie să se facă pe baza reglementărilor stabilite de unitatea care efectuează transportul.